

Полировка царапин на стекле. Справочная Информация

Ссылки на ролики:

<https://www.youtube.com/watch?v=ZG9NIQhgbKQ>

<https://www.youtube.com/watch?v=BwunYPv1Hkw>

Принцип используем такой же.

Полировке поддаются волосные царапины и неглубокие грубые.

Используем самодельную насадку на дрель.

Фетровые диски в любом строительном магазине.

Полировать водным раствором на основе оксида церия. Оксид церия применяется в оборудовании для полировки facets.

В процессе полировки изделие необходимо периодически охлаждать водой. При нагревании от трения стекло может лопнуть.

Зеркала подлежат только полировке (при шлифовке появляются помутнения)

При полировке зеркал может появиться линза, но царапина уберется.

NB: Услуги полировки изделий заказчика производственный участок 33С не предоставляет.